
試験方法の変更点



これまでの改訂履歴

	FIFA(国際サッカー連盟)	JFA(日本サッカー協会)
2001. 9	人工芝ピッチ公認制度開始	
2003. 10		人工芝ピッチ公認制度開始
2004. 7	国際サッカー評議会が、競技規則に	JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認 検査実施マニュアル
	人工芝導入を決定。	第5版 2012 年 11 月 22 日
2005. 2	FQC改訂(試験方法変更)	® ▼ DPFAM
2006. 3	FQC改訂	DREAM 公益財団法人 日本サッカー協会 施設委員会
2007. 3		検査実施マニュアル改訂
2008. 1	FQC改訂 Quality Concept for Football Turf	
2008. 4		検査実施マニュアル改訂
2009. 5	FQC改訂 Handbook of Test Methods January 2012 Edition	
2010. 3		検査実施マニュアル改訂
2012. 1	FQC改訂(試験方法変更)	
2012. 11		検査実施マニュアル改訂

JFAピッチ公認の検査プロセス

1.ラボテスト(製品検査) →改訂

2.フィールドテスト(下地検査)

3.フィールドテスト(人工芝敷設後検査)→改訂

①ボールの垂直反発高さ



旧:視覚法のみ



新:音響法を追加

②ボールバウンド時の速度



旧:20°

新:15°

ボールの打出し角度を20°から15°へ変更 (FIFAと同条件)

③衝擊吸収性





旧: Arftificial Athlete法 (Berlin法)



新:AAA法

③衝擊吸収性





旧: Arftificial Athlete法

新:AAA法

(Berlin法)

③垂直方向変形




旧: Arftificial Athlete法 (Stuttgart法)



新:AAA法

③垂直方向変形



旧: Arftificial Athlete法

新:AAA法

(Stuttgart法)

④回転抵抗(トラクション)





旧

新

スタッドの変更、三脚とガイドの使用 (FIFAと同条件)

⑤線形摩擦(旧靴底の滑り性)





旧:改良型Leroux試験機新:改良型TRRL 試験機

靴底の滑り性試験を線形摩擦試験へ変更 (FIFAと同条件)

6耐摩耗性



- FIFAと同じスタッド、摩耗回数へ変更
 - スタッド 回転抵抗、線形摩擦と同じに揃える
 - 摩耗回数 旧:5000回 新:5200回

⑦ボールの空気圧の変更










コンクリート上で落下させた時の垂直反発高さが 1.35mとなるように空気圧を調整する。

⑧フィールドテストでの測定位置



旧:5箇所(UEFA参考) 新:6箇所(FIFA参考)

⑨敷設人工芝の素材識別検査

•FIFAを参考に新たに導入。現場からサンプル採取する。







ラボテストを実施したサンプルと、敷設された人工芝が同じであるかを確認する。